












**WATER  
REPELLENT**

**MOLY**

Gramatura m <sup>2</sup> / Gewicht m <sup>2</sup> /Weight m <sup>2</sup>	380g/m <sup>2</sup> +/- 5%
Skład/ Zusammensetzung/Composition	100% PES
Szerokość użytkowa/ Nutzbreite/Usable width of roll	min.140 cm
Rodzaj Tkaniny/Art des Stoffes/Type of fabric	tkanina/stoff/woven fabric

FULL TESTS ACCORDING TO DIN EN 14465:2006*				Good ← → Poor				RESULTS
			CAT.A	CAT.B	CAT.C	CAT.D		
 Wytrzymałość na rozciąganie Zugfestigkeit Tensile Strength	ISO 13934-1	757-837 N warp 855-950 N weft	>600	≥400	≥350	≥250	A/A	
 Test Martindale Scheuerfestigkeit (Martindale) Abrasion resistance	EN ISO 12947-1,2	Yarn breakage 74 000-82 000	≥35000	12000- 30000	4000- 10000	-	A	
 Wytrzymałość na rozdarcie Weiterreissfestigkeit Tear growth resistance	ISO 13937-3	85,7-94,7 N warp 52,3-57,8 N weft	≥40	≥30	≥25	≥20	A/A	
 Przesuwalność nitek Nahtschiebewiderstand Resistance to seam slippage	EN ISO13936-2 180 N LOAD	1,4-1,6 mm warp 2,3-2,7 mm weft	≤4	≤6	≤8	-	A/A	
 Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling Pilling resistance	EN ISO 12945-2:2002 2000 cycles	4-5	≥4-5	4	3-4	3	A	
 Odporność na tarcie suche Reibechtheit trocken Rubbing solvents	ISO 105-X12:2001	5	≥4-5	4	3-4	-	A	
 Odporność na tarcie mokre Reibechtheit nass Rubbing fastness in humid state	ISO 105-X12:2001	5	≥3-4	3	2-3	-	A	
 Zapalność Brandverhalten Ignitability	EN1021 -1 (Cigarette) CAL TB 117						Passed -no burning identified	
 Tkanina trudnopalna Feuerschutz Fire Protection	BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 0 (Cigarette) BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 (Match) EN1021 - 2	Na zapytanie/ Auf anfrage/ On request						

Sposób konserwacji  
Pflegekennzeichnung  
Care labeling



\*Under testing. Results may come from an internal laboratory.

